

ID ESSENTIAL 30 / 30 EIR

TECHNISCHE DATEN

KLASSIFIZIERUNG	NORM	iD Essential 30 / 30 EIR
Belagsart	ISO 10582	Heterogener, elastischer Designbodenbelag
CE Zertifizierung	EN 14041	Ja
Klassifizierung	EN ISO 10874	Wohnbereich: 23 Geschäftsbereich: 31
Bindemittelgehalt	ISO 10582	Typ I
Weichmacher	-	Phthalatfrei
TECHNISCHE MERKMALE		
Gesamtstärke	EN ISO 24346	2,0 mm
Nutzschichtdicke	EN ISO 24340	0,30 mm
Oberflächenbehandlung		TopClean™
Flächengewicht	EN ISO 23997	3.400 g/m²
Gefaste Kanten		Nein
Lieferform	EN ISO 24342	
	Planken	15,2 x 91,4 cm 24 Planken/Kar = 3,34 m² 220,44 m²/Pal 22,9 x 121,9 cm 12 Planken/Kar = 3,34 m² 240,48 m²/Pal
	Fliesen	30,5 x 61,0 cm 18 Fliesen/Kar = 3,34 m² 213,76 m²/Pal
ANFORDERUNGEN FÜR CE-KENNZEICHEN (EN 14041)		
Leistungserklärung (DoP)	EN 14041	0120-043-DoP-2013-04
Brandverhalten	EN 13501-1	B _f -s1
Aufladungsspannung	EN 1815	< 2 kV (antistatisch)
Wärmedurchlasswiderstand	EN ISO 10456	0.07 m² K/W
Warmwasser Fußbodenheizung	-	Geeignet – max. 27°C
Rutschsicherheit	EN 13893	$\mu \geq 0.3$
LEISTUNGSMERKMALE		
Dimensionsstabilität	EN ISO 23999	$\leq 0.25 \%$
Schüsselung nach Wärmeeinwirkung	EN ISO 23999	$\leq 2 \text{ mm}$
Resteindruck	EN ISO 24343-1	Erforderlicher Wert: $\leq 0.10 \text{ mm}$ Durchschnittlich gemessener Wert: 0.03 mm
Möbelfüße	EN 424	Keine Beschädigung
Stuhlrollenbeanspruchung	ISO 4918	Typ W (Norm EN 12529) - geeignet
Trittschallverbesserung	EN ISO 717/2	$\Delta L_w = 4 \text{ dB}$
Lichtechtheit	EN ISO 105-B02	≥ 6
Chemikalieneinwirkung	EN ISO 26987	Gute Beständigkeit
Rutschsicherheit	DIN 51130	R9
UMWELTEIGENSCHAFTEN		
VOC Emissionswert	ISO 16000-9	$\leq 100 \mu\text{g}/\text{m}^3$ (nach 28 Tagen)

Die Angaben entsprechen dem derzeitigen Stand der Technik (09/19). Soweit einzelne Daten Beschaffenheitsmerkmale darstellen, können diese geändert werden, wenn die Produkteigenschaften verbessert werden bzw. gleich bleiben. Verlege-, Reinigungs- und Pflegempfehlungen von TARKETT sind zu beachten.

