

Technische Daten		iQ Granit SD
Belagsart	ISO 10581 - EN 649	homogener, physikalisch ableitfähiger Bodenbelag Leitfähigkeit 10 Jahre garantiert*, permanent antistatisch richtungsfrei granuliert Dessinierung flächenleitfähige Graphit-Rückenbeschichtung
CE Kennzeichen	EN 14041	ja
Benutzungsintensität	ISO 10874 - EN 685	Geschäftsbereich: Klasse 34 Industriebereich: Klasse 43
iQ PUR™ -Vergütung		ja
Gesamtdicke	ISO 24346 - EN 428	2,0 mm
Flächengewicht	ISO 23997 - EN 430	ca. 2,95 kg/m <sup>2</sup>
Bindemittelgehalt	EN ISO 10581	Typ I
Resteindruck	ISO 24343-1 - EN 433	Geforderter Wert: ≤ 0,10 mm Durchschnittlich gemessener Wert: 0,02 mm
Stuhlrollenbeanspruchung	ISO 4918 - EN 425	Typ W (Norm EN 12529) - geeignet
Dimensionsstabilität	ISO 23999 - EN 434	≤ 0,40 % bei Bahnen ≤ 0,25 % bei Fliesen
Fußbodenheizung - Warmwasser		bis 30° C Oberflächentemperatur geeignet
Elektrischer Widerstand	ESD - Eignung SP-Methode 2472	$R \leq 10^9$ Ohm
Durchgangswiderstand R <sub>1</sub>	EN 1081	$R_1 \leq 10^8$ Ohm
Erdableitwiderstand R <sub>2</sub>	EN 1081	$R_2 \leq 10^8$ Ohm
Durchgangswiderstand R	IEC 61340-4-1 / 100V	$R \leq 10^{8**}$ Ohm
Isolationswiderstand R <sub>i</sub>	VDE 0100	$R_i \geq 5 \times 10^4$ Ohm
Aufladungsspannung	EN 1815	< 2 kV (antistatisch)
Wärmedurchlasswiderstand	EN 12667 / DIN 52612	ca. 0,01 m <sup>2</sup> K/W
Brandverhalten	EN 13501-1 EN 9239-1 EN ISO 11925-2	Klasse Bfl - s1 ≥ 8 kW/m <sup>2</sup> bestanden
Lichteinheit	EN ISO 105-802	Stufe 7
Chemikalienbeständigkeit	ISO 26987 - EN 423	sehr gut
Beständigkeit gegenüber Pilz- und Bakterienwachstum	DIN EN 846-C	hemmt Pilz- und Bakterienwachstum
Emissionsverhalten	AgBB - ISO 16000	<10µg/m <sup>3</sup> (TVOC nach 28 Tagen)
Reinraumeignung	ASTM F24 F51 ISO 14644-1	Klasse A ISO Klasse 4
Dekontaminierbarkeit	DIN 25415-1/ISO 8690	sehr gut
Rutschsicherheit	DIN 51130 - BGR 181 EN 13893	R9 ≥ 0,3
Farben		14
Lieferform	ISO 24341 - EN 426 Bahnen/Rolle  ISO 24342 - EN 427 Fliesen / Karton	200 cm/ca. 23 lfd.m Art.Nr. 3096_ _ _  61 x 61 cm 14 Fliesen / Karton = 5,21 m <sup>2</sup> Art.Nr. 3097_ _ _

Verlege-, Reinigungs- und Pflegehinweise von TARKETT sind zu beachten.

**Die phthalat-freie iQ Konstruktion mit iQ PUR Vergütung macht den Belag lebenslang einpflegefrei und renovierbar durch Trockenpolieren.**

\*gemäß Tarkett Professional Sales Garantie

\*\* Widerstand gegen Erde



Tarkett Holding GmbH, Nachtweideweg 1-7, D-67227 Frankenthal

Telefon: 06233 / 810 • Fax: 06233 / 811688

[www.tarkett.de](http://www.tarkett.de)

Die Angaben entsprechen dem derzeitigen Stand der Technik. Soweit einzelne Daten Beschaffenheitsmerkmale darstellen, können diese geändert werden, wenn die Produkteigenschaften verbessert werden bzw. gleich bleiben.