


			Rutschfestigkeit			
	Norm	Ergebnis	Produkt	Maße (mm)	DIN 51130	DIN 51097
 Größe		Siehe separate Tabelle	LLP92	1050,0 X 250,0	R10	B
 Gesamtdicke		4,5 mm	LLP93	1050,0 X 250,0	R10	B
 Nutzschichtdicke		0,55 mm	LLP94	1050,0 X 250,0	R10	B
 Oberflächenbeschichtung		Kguard+ PU-Beschichtung	LLP95	1050,0 X 250,0	R10	B
 Garantie	Leichte Industriebereiche	10 Jahre	LLP96	1050,0 X 250,0	R10	B
	Gewerbebereiche	12 Jahre	LLP97	1050,0 X 250,0	R10	B
	Wohnbereiche	15 Jahre	LLP99	1050,0 X 250,0	R10	B
 Gefaste Kanten		Nein	LLP101	1050,0 X 250,0	R10	B
 Belagsart	EN 649	Heterogen PVC	LLP102	1050,0 X 250,0	R10	B
 Klassifizierung	EN 685- Leichte Industriebereiche	42: Normale Beanspruchung	LLP103	1050,0 X 250,0	R10	B
	EN 685- Gewerbebereiche	33: Starke Beanspruchung	LLP104	1050,0 X 250,0	R10	B
	EN 685- Wohnbereiche	23: Starke Beanspruchung	LLP105	1050,0 X 250,0	R10	B
 Entflammbarkeit	EN 13501-1	B _{fl} -s1	LLP106	1050,0 X 250,0	R10	B
	EN ISO 9239-1	Bestanden	LLP108	1050,0 X 250,0	R10	B
	EN ISO 11925-2	Bestanden	LLP109	1050,0 X 250,0	R10	B
 Farbbeständigkeit	EN 423	Klasse 0	LLP110	1050,0 X 250,0	R10	B
 Lichtbeständigkeit	EN ISO 105-B02	≥7	LLP111	1050,0 X 250,0	R10	B
 Abnutzungsbeständigkeit	EN 660-2	Gruppe T	LLP112	1050,0 X 250,0	R10	B
 Maßstabilität	EN 434	≤ 0.10%	LLP113	1050,0 X 250,0	R10	B
 Trittschallverbesserung	EN ISO 717-2 / EN ISO 140-8	ΔL _w = 13 db	LLT200	610,0 X 500,0	R10	A
 Elektrostatisches Verhalten beim Begehen	EN 1815	Bestanden	LLT201	610,0 X 500,0	R10	A
	EN 433	≤ 0.1mm	LLT202	610,0 X 500,0	R10	A
 Stuhlrollenbeanspruchung	EN 425	Ja	LLT203	610,0 X 500,0	R10	A
 Flächengewicht	EN430	7082 g/m²	LLT204	609,6 X 500,0	R10	A
 Wärmedurchlässigkeit (Widerstand)	ISO 8302	0,0245 m²K/W	LLT205	609,6 X 500,0	R10	A
		Für Fußbodenheizung geeignet. Max 27°C	LLT206	609,6 X 500,0	R10	A
 Rutschfestigkeit	DIN 51130	Siehe separate Tabelle	LLT207	609,6 X 500,0	R10	A
	DIN 51097	Siehe separate Tabelle				
	EN 13893	DS				
 VOC-Emissionen	NF EN ISO 1600	A+ (<250µg/m²)				
 Klebstoff	Die meisten Anwendungen benötigen keine Haftmittel. Bei extremen Bedingungen wenden Sie sich bitte an unsere Installationsanweisungen.					
 Recycling	Geeignet	100%				



Für weitere Informationen:
T: 0211 469 59203
F: 0211 469 59204
info@designflooring.com