

Ruby 70 / Ruby 70 Acoustic

Technische Daten

TECHNISCHE DATEN	NORM	RUBY 70	RUBY 70 ACOUSTIC
KLASSIFIZIERUNG			
Klassifizierung	EN ISO 10582	Heterogener, elastischer Bodenbelag	–
	EN 651	–	Heterogener, elastischer Akustikbelag
	EN ISO 10874	34/43	34
Bindemittelgehalt	EN ISO 10582	Type I	–
Verschleißgruppe	EN 651	–	T
TECHNISCHE MERKMALE			
Gesamtdicke	EN ISO 24346	2.00 mm	3.00 mm
Flächengewicht	EN ISO 23997	3000 g/m²	2500 g/m²
Dicke der Nutzschicht	EN ISO 24340	0.70 mm	0.70 mm
Oberflächenvergütung		Top Clean™	Top Clean™
Lieferform	EN ISO 24341 Bahnen	Ca. 23 Laufmeter x 200 cm	Ca. 23 Laufmeter x 200 cm
		Ca. 23 Laufmeter x 400 cm	–
ANFORDERUNGEN FÜR DIE CE-KENNZEICHNUNG (EN 14041)			
Leistungserklärung (DoP)	EN 14041	0131-0038-DoP-2014-10	0131-0056-DoP-2015-01
Brandverhalten	EN ISO 13501-1	Bfl-s1 glued over concrete and wood substrates	Cfl-s1 glued over concrete and wood substrates
Aufladungsspannung	EN 1815	< 2kV	< 2kV
Wärmedurchlasswiderstand	EN 12667	Ca. 0.02 m² K/W	Ca. 0.04 m² K/W
Rutsicherheit	EN 13893	μ ≥ 0.3	μ ≥ 0.3
LEISTUNGSMERKMALE			
Resteindruck	EN ISO 24343-1	Geforderter Wert: ≤ 0.10 mm Bester gemessener Wert*: 0.02 mm	Geforderter Wert: ≤ 0.20 mm Bester gemessener Wert*: 0.11 mm
Trittschallschutzverbesserungsmaß	EN ISO 717/2 NF S31-074	4dB Klasse C	18dB Klasse A
Rutsicherheit	DIN 51130	R10	R10
Möbelfüße	EN 424	Keine Beschädigung	Keine Beschädigung
Stuhlrollenbeanspruchung	ISO 4918	Keine Beschädigung	Keine Beschädigung
Schüsselung nach Wärmeeinwirkung	EN ISO 23999	≤ 8 mm	≤ 8 mm
Lichtechtheit	EN ISO 105-B02	≥ 6	≥ 6
Dimensionsstabilität	EN ISO 23999	≤ 0.10%	≤ 0.10%
Chemikalieneinwirkung	EN ISO 26987	Nicht verändert	Nicht verändert
Fußbodenheizung - Warmwasser		Bis 27°C Oberflächentemperatur geeignet	Bis 27°C Oberflächentemperatur geeignet
UMWELTEIGENSCHAFTEN			
Total VOC emissions	ISO 16000-9	≤ 100 µg/m³ (after 28 days)	≤ 100 µg/m³ (after 28 days)
FARBEN			
		32	18

Die obigen Angaben entsprechen dem derzeitigen Stand der Technik. (09/19).

Soweit einzelne Daten Beschaffenheitsmerkmale darstellen, können diese geändert werden, wenn die Produkteigenschaften verbessert werden bzw. gleich bleiben. Hinweis: Verlege-, Reinigungs- und Pflegeempfehlungen von Tarkett sind zu beachten.

*Zur Information - nicht bindend.



Ref. Nr.	Schweiß-schnur	NCS-Code	LRV %	Ref. Nr.	Schweiß-schnur	NCS-Code	LRV %	Ref. Nr.	Schweiß-schnur	NCS-Code	LRV %	Ref. Nr.	Welding Rod No.	NCS No.	LRV %	Ref. Nr.	Welding Rod No.	NCS No.	LRV %
000	1287 182	S 3502-Y	36.40	034	1292 101	S 3030-Y20R	25.67	052	1287 443	S 2010-Y20R	41.54	075	1287 153	S 3020-Y20R	27.81	111	1292 455	S 2500-N	47.74
001	1291 367	S 5030-R90B	8.55	036	1287 713	S 4010-Y30R	28.52	055	1287 804	S 3020-R90B	26.95	076	1287 733	S 3010-Y20R	32.80	112	1287 006	S 4502-R	26.57
002	1287 421	S 2040-B	29.26	043	1287 278	S 4000-N	26.62	064	1287 283	S 2030-Y10R	40.29	077	1294 429	S 6010-Y30R	14.51	113	1287 402	S 2005-Y30R	48.15
003	1287 119	S 2050-Y40R	28.29	044	1287 533	S 4502-R	22.53	068	1287 516	S 2040-G40Y	34.21	078	1287 685	S 2005-Y40R	51.64	114	1287 553	S 7010-Y50R	15.54
004	1287 932	S 3050-B50G	16.01	045	1287 533	S 5502-Y	14.12	072	1287 333	S 6005-Y30R	77.74	079	1287 517	S 2050-Y80R	23.84				
005	1287 132	S 1050-G60Y	49.23	046	1287 526	S 7000-N	7.93	073	1294 852	S 3020-Y10R	40.11	083	1289 258	S 5030-R90B	13.38				
029	1287 285	S 3010-Y30R	40.36	049	1287 435	S 4005-G80Y	30.20	074	1287 505	S 2010-Y10R	21.62	110	1287 526	S 7000-N	8.74				