

## Diamant CR

Artikel Nr.: 600581

### Kennzeichnende Merkmale

Herstellungsverfahren ISO 2424:	Tufting
Oberseitengestaltung ISO 2424:	1/10" Glanzsaxony
Kurzbeschreibung:	Soft-Frisé
Rapporte:	Ohne
Faserzusammensetzung der Nutzschicht:	100% PA
Trägermaterial ISO 2424:	synthetisch
Rückenausrüstung ISO 2424:	Comfortrücken
Abmessungen / Breiten ISO 3018 / cm:	400 + 500
Gesamtdicke ISO 1765 / mm:	ca. 10,6
Flächengewicht ISO 8543 / g/m <sup>2</sup> :	ca. 2.360
Anzahl der Noppen oder Schlingen ISO 1763 / m <sup>2</sup> :	ca. 216.700
Poleinsatzgewicht ISO 2424 / g/m <sup>2</sup> :	ca. 1.270
Polschichtdicke ISO 1766 / mm:	ca. 8,0

### Echtheiten

Licht DIN EN ISO 105 B02:	≥ 5
Reibung, trocken u. nass EN ISO 105-X12:	≥ 3-4
Wasser EN ISO 105-E01:	≥ 3-4

### Bauphysikalische Eigenschaften

Brennverhalten:	Cfl-s1
Durchgangswiderstand ISO 10965 R <sub>DT</sub> :	
Bewerteter Schallabsorptionsgrad α <sub>w</sub> :	
Trittschallverbesserungsmaß ISO 140-8 / EN ISO 717-2 / dB:	
Wärmedurchlasswiderstand ISO 8302 / K/W/m <sup>2</sup> :	

### Verwendungsbereich / Zusatzeignungen EN 1307



### Luxuskategorie



**CE 12**  
Dura Textimex GmbH &  
Co. KG  
Frankfurter Str. 62  
D-36043 Fulda  
EN 1307

DTW – 110

EN 14041



**Textiler  
Bodenbelag zur  
Nutzung in  
Innenräumen**

Dura Textimex GmbH & Co. KG  
Frankfurter Str. 62  
D-36043 Fulda  
Fon +49 661 833 49730  
Fax +49 661 833 49740  
Mail: info@dura-textimex.de  
Internet: www.dura-textimex.de