

Beschreibung	Produkt /Kollektion	Referenz / Norm	Symbol	Ergebnis
Strapazierwert	Ruffian, Recoarse & Take Back	EN 1307		33
Komfortwert	Ruffian	EN 1307		LC3
	Recoarse & Take Back			LC4
Gesamtgewicht (gr./m ²)	Ruffian	ISO 8543		5700
	Recoarse			5300
	Take Back			5400
Gesamtdicke (mm)	Ruffian & Take Back	ISO 1765		8.9
	Recoarse			8.7
Dekore	Ruffian, Recoarse & Take Back	EN 1307		Je 2
Abmessungen(mm)	Ruffian, Recoarse & Take Back	EN 1307	 	~ 610 x ~610
Herstellungsmethode	Ruffian & Take Back	EN 1307		tip-sheared loop
	Recoarse			textured patterned loop
Oberflächen-gestaltung	Ruffian, Recoarse & Take Back	EN 1307		Mehrfarbig
Polmaterial	Ruffian & Recoarse	EN 1307		nylon 6.6/solution dyed
	Take Back			nylon 6.6/piece dyed
Polgewicht (g/m ²)	Ruffian	ISO 8543		650
	Recoarse			900
	Take Back			1000
Polschichtdicke (mm)	Ruffian	ISO 1766		4.2
	Recoarse			5.1
	Take Back			5.4
Pol- Rohdichte (gr./cm ³)	Ruffian	ISO 8543		0.157
	Recoarse			0.180
	Take Back			0.185
Noppenanzahl (per m ²)	Ruffian	ISO 1763		85,000
	Recoarse			195,000
	Take Back			250,000
Trägermaterial	Ruffian, Recoarse & Take Back	EN 1307		Polyester gewebt
Rückenausstattung	Ruffian, Recoarse & Take Back	EN 1307		Vinyl
Treppeneignung	Ruffian, Recoarse & Take Back	EN 1307		Ja (mit Kantenprofil)
Brandverhalten	Ruffian, Recoarse & Take Back	EN 13501-1		C FL -s1
Rutschhemmung	Ruffian, Recoarse & Take Back	EN 13893		Class DS
Lichtbeständigkeit	Ruffian, Recoarse & Take Back	EN ISO 105 BO2		> 6
Beständigkeit gegen Reibung	Ruffian, Recoarse & Take Back	EN ISO 105 X12		4 - 5
Beständigkeit gegen Wasser	Ruffian, Recoarse & Take Back	EN ISO 105 E01		4 - 5
Elektrischer Widerstand Ω	Ruffian, Recoarse & Take Back	ISO 10965		< 10 ¹⁰
Elektrostatistische Aufladung (KV)	Ruffian, Recoarse & Take Back	ISO 6356		< 2
Dimensionsstabilität (%)	Ruffian, Recoarse & Take Back	EN 986		< 0.1