ter Hürne
einzigartig wie das Leben

# ter Hürne Laminatboden

## Produktdatenblatt und technische Informationen

### Sortimentslinien: Breeze Line, Vitality Line, Courage Line, City Line

### Spezifische Produkteigenschaften je nach Format

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Format in mm (L x B x S) | 1285 x 192 x 8 | 1285 x 242 x 8 | 1285 x 327 x 8 | 2000 x 192 x 10 | 2400 x 242 x 10 |
| Klassifizierung | AC 4 / 23 / 32 | AC 4 / 23 / 32 | AC 4 / 23 / 32 | AC 4 / 23 / 32 | AC 4 / 23 / 32 |
| Fuge | ohne Fuge / umlaufende Fuge | ohne Fuge / umlaufende Fuge | längsseitige Fuge / U-Fuge umlaufend und mittig | umlaufende Fuge | umlaufende Fuge |
| Profilierung | ClickitEasy | ClickitEasy | ClickitEasy | ClickitEasy | ClickitEasy |
| Trägerplatte | HDF ≥ 860 kg/m³, quellgeschützt | HDF ≥ 860 kg/m³, quellgeschützt | HDF ≥ 860 kg/m³, quellgeschützt | HDF ≥ 860 kg/m³, quellgeschützt | HDF ≥ 860 kg/m³, quellgeschützt |
| VP-Einheit | 9 Stück je Karton (ca. 2,220 m²)<br>40 Karton je Palette (ca. 88,80 m²) | 8 Stück je Karton (ca. 2,488 m²)<br>30 Karton je Palette (ca. 74,64 m²) | 6 Stück je Karton (ca. 2,521 m²)<br>45 Karton je Palette (ca. 113,45 m²) | 5 Stück je Karton (ca. 1,920 m²)<br>40 Karton je Palette (ca. 76,80 m²) | 4 Stück je Karton (ca. 2,323 m²)<br>42 Karton je Palette (ca. 97,57 m²) |
| Garantie | 20 Jahre für den Wohnbereich gem. unseren gesonderten Garantiebestimmungen | 20 Jahre für den Wohnbereich gem. unseren gesonderten Garantiebestimmungen | 20 Jahre für den Wohnbereich gem. unseren gesonderten Garantiebestimmungen | 20 Jahre für den Wohnbereich gem. unseren gesonderten Garantiebestimmungen | 20 Jahre für den Wohnbereich gem. unseren gesonderten Garantiebestimmungen |
| Abriebbeanspruchung nach DIN EN 13329 | ≥ 4.000 Umdrehungen | ≥ 4.000 Umdrehungen | ≥ 4.000 Umdrehungen | ≥ 4.000 Umdrehungen | ≥ 4.000 Umdrehungen |
| Stoßbeanspruchung nach DIN EN 13329 | IC 2 | IC 2 | IC 2 | IC 2 | IC 2 |
| Oberflächenstrukturen | fein-strukturiert, gebürstet, stark geport, glatt, linear-gebürstet, linear-geport, synchron-fein-strukturiert, synchron-fein-gebürstet, synchron-stark-gebürstet, synchron-fein-gebürstet-gehobelt, synchron-gebürstet, synchron gealtert, synchron-gealtert-gebürstet, linear gealtert, synchron-sägerau-gealtert, | | | | |
| Glanzgrade | matt, seidenmatt | | | | |

### Allgemeine Produkteigenschaften

| | |
|---|---|
| Produktüberwachung | eph Dresden<br>eco-Umweltinstitut Köln |
| Dekorversatz | ± 2 mm |
| Fleckenunempfindlichkeit nach DIN EN 13329 | Gruppe 1 + 2 = Grad 5 /<br>Gruppe 3 = Grad 4 |
| Wärmedurchlasswiderstand nach EN 12524 | 0,089 m² x K / W |
| Brandverhalten nach DIN EN 13501-1 | C(fl) s1 schwer entflammbar |
| Stuhlrollenversuch nach DIN EN 13329 | Keine sichtbaren Veränderungen beim Einsatz von Softrollen (Typ W) wie in EN 425 definiert |
| Lichtechtheit nach DIN EN 13329 | Wollblauskala ≥ 6<br>Graumaßstab ≥ 4 |
| Gleitwiderstand nach EN 13893 | es werden die Anforderungen der Klasse DS gemäß DIN EN 14041 (my ≥ 0,3) erfüllt. |
| Verlegeart | schwimmend |
| Warmwasser - Fußbodenheizung | geeignet bis max. 27 Grad |

### Produktkennzeichnung

eco INSTITUT TESTED PRODUCT ID 0309 - 11806 - 003

PEFC Förderung nachhaltiger Waldwirtschaft www.pefc.de

EN 14041 : 2004 / AC : 2006 CE 12 DOP: THL0113

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR* A A+ A B C

Der Laminatboden ist CARB 2-zertifiziert.

### Allgemeine Qualitätsanforderungen gem. Produktnorm EN 13329

| | |
|---|---|
| Dicke des Elementes, t | $\Delta t_{mittel} \leq 0{,}50$ mm, bezogen auf Nennwert<br>$t_{max} - t_{min} \leq 0{,}50$ mm |
| Länge der Deckschicht, l | $l \leq 1.500$mm: $\Delta l \leq \pm 0{,}5$mm |
| Breite der Deckschicht, w | $\Delta w_{mittel} \leq 0{,}10$ mm, bezogen auf Nennwert<br>$w_{max} - w_{min} \leq 0{,}20$ |
| Rechtwinkligkeit des Elements, q | $q_{max} \leq 0{,}20$ mm |
| Kantengeradheit der Deckschicht, s | $s_{max} \leq 0{,}30$ mm/m |
| Ebenheit des Elementes, f | maximale Einzelwerte:<br>$f_{w,\,konkav} \leq 0{,}15\%$ $f_{w,\,konvex} \leq 0{,}20\%$<br>$f_{l,\,konkav} \leq 0{,}50\%$ $f_{l,\,konvex} \leq 1{,}00\%$ |
| Fugenöffnung zwischen zusammengefügten Elementen, o | $o_{mittel} \leq 0{,}15$mm<br>$o_{max} \leq 0{,}20$mm |
| Höhenunterschiede zwischen zusammengefügten Elementen, h | $h_{mittel} \leq 0{,}10$mm<br>$h_{max} \leq 0{,}15$mm |

Stand: Oktober 2016