

	<b>100 µm</b>	<b>50 µm</b>
Klebstoffträger / Adhesive carrier	Polyolefin - grau-transparent Polyolefin - grey-transparent	Polyolefin - grau-transparent Polyolefin - grey-transparent
Klebstoffart / Adhesive type	Acrylat / Acrylate	Acrylat / Acrylate
Gesamtdicke / Total thickness	100 µm +/- 10 % (AFERA 4006)	50 µm +/- 10 % (AFERA 4006)
Reißfestigkeit längs/quer / Tensile strength length/cross	22 / 18 N / mm <sup>2</sup> (ASTM D638)	50 / 40 N / mm <sup>2</sup> (ASTM D638)
Dehnung längs/quer / Elongation length/cross	550 % / 800 % (ASTM D638)	570 % / 690 % (ASTM D638)
Farbe Klebstoff / Colour adhesive	Transparent	Transparent
Kerndurchmesser / Core diameter	76 mm	76 mm
Lagerfähigkeit / Shelf life	6 Monate bei ca. 20 °C / 6 months at approx. 20 °C	6 Monate bei ca. 20 °C / 6 months at approx. 20 °C
Rollenbreite / Width of roll	1000 mm	600 mm, 1000 mm
Rollenlänge / Length of roll	100 m	50 m

## GEWÄHRLEISTUNG / WARRANTY

Arbeiten Sie generell nach dieser Verarbeitungsvorschrift, um einen sicheren Schutz und eine schnelle Wiederaufnahme zu erreichen.

Die Gewährleistung ist ausgeschlossen, wenn:

- a) eine von der Verarbeitungsvorschrift abweichende Nutzung oder Verarbeitung vorliegt.
- b) ungewöhnliche Einflüsse, insbesondere chemischer oder mechanischer Art, auf das Produkt einwirken.

Aufgrund der Vielzahl von Textilbelägen und Imprägnierungen können im Einzelfall Klebstoffrückstände am Untergund haften bleiben.

To achieve a safe protection and a fast removability, generally work in accordance to these processing specifications / installation instructions.

The warranty is excluded, if:

- a) one of the installation instructions has not been followed.
- b) unusual influences, in particular chemical and mechanical form, react on the product.

Due to the wide variety of textile coverings and impregnation adhesive residues may occur to the subfloor in individual cases.

## Verarbeitungsvorschrift Instruction Manual



Alle technischen Angaben stellen unverbindliche Mittelwerte dar. Aufgrund der Vielzahl von Materialien und Untergründen sind stets Eigenversuche durchzuführen. Änderungen im Rahmen des technischen Fortschrittes, die der Verbesserung des Produkts dienen, bleiben vorbehalten. Stand 11-2018  
All the technical data are average values. We advise to test the material

required to ensure the suitability of intended application. The company reserves the right to improve products and change specifications which may alter performance.  
Printed 11-2018

## KONTAKT / CONTACT

D-TACK GmbH | Handwerkerstr. 1 | 73460 Hüttingen/Germany  
Tel.: +49(0)7361-6337-100 | Fax: +49(0)7361-6337-101 | Web: www.d-tack.de | Mail: profis@d-tack.de

## teboSCHUTZ UV

Schwachklebende, halb-transparente Schutzfolie für Textilbeläge  
Low tack, half-transparent protection foil only for carpets

**PRODUKTBESCHREIBUNG:**

Der ideale Schutz für Teppichböden bei sämtlichen Bau- und Renovierungsarbeiten bis zur Baubnahme.

Einfach auszurollen, da die selbstklebende Seite außen ist.

Die abgestimmte Klebkraft ermöglicht eine gute Haftung (kein Verrutschen) sowie ein schnelles Entfernen der Schutzfolie vom Teppichboden.

**teboSCHUTZ UV** ermöglicht effektives Arbeiten bei optimalem Schutz und größtmöglicher Sicherheit.

**VORBEREITUNG:**

Die zu schützenden Teppichbeläge müssen trocken, frei von Staub, Öl, Trennmitteln und anderen Verunreinigungen (z.B. Lösungs- und Reinigungsmitteln) sein, da diese die Klebeeigenschaft erheblich beeinflussen und Probleme während des Auftragens und bei der späteren Wiederaufnahme hervorrufen können.

**ACHTUNG:**

Untergrund (z.B. Estrich), Klebstoff und Teppichbelag müssen vor der Abdeckung mit **teboSCHUTZ UV** vollständig ausgetrocknet und ausge-dünstet sein!

Die Dauer der Trocknung und Ausdünstung hängt stark von Untergrund, Klebstoff und Rückenausstattung des Teppichbelags ab (siehe jeweilige Herstellerangaben). Vollständiges Austrocknen kann sich je nach klimatischen Bedingungen über mehrere Tage/ Wochen hinziehen.

Anwendung bei nicht völlig ausgedünstetem Teppichuntergrund (z.B. Spachtelmasse) bzw. Klebstoff kann zu Belagsverfärbungen oder Rückständen des Klebstofffilms führen!

Die Verarbeitungstemperatur muss zwischen 10 °C und 30 °C liegen (Untergrund und **teboSCHUTZ UV**).

Die besten Ergebnisse werden bei einer Raumtemperatur von 20 °C bis 25 °C erzielt. Bei kälteren Temperaturen vermindern sich Klebkraft und Elastizität. **teboSCHUTZ UV** sollte vor Gebrauch mindestens 24h in einem geheizten Raum akklimatisiert werden, um bei der darauf folgenden Aufbringung beste Ergebnisse zu erzielen.

Der Untergrund ist in jedem Fall vom Verarbeiter vor Ort auf seine Verträglichkeit zu prüfen.

In jedem Fall müssen aufgrund der Vielzahl von Untergründen vor der Verarbeitung Haftungstests vor Ort durchgeführt werden.

**VERARBEITUNG:**

**teboSCHUTZ UV** einfach ausrollen und den gesamten Teppichboden damit bedecken. Der Teppichbelag darf max. 4 Wochen mit **teboSCHUTZ UV** abgedeckt werden.

**LAGERFÄHIGKEIT:**

6 Monate bei sachgemäßer Lagerung im ungeöffneten Originalkarton.

**VERPACKUNGSEINHEITEN:**

Art.-Nr.	Breite x Länge	Gewicht/Ro.	Ro./Kart.	Ro./Pal.
211010	1000 mm x 100 m	ca. 10 kg	1	54
215010	1000 mm x 50 m	ca. 3,42 kg	8	80
215060	600 mm x 50 m	ca. 1,75 kg	12	96

Auf Wunsch sind auch andere Längen und Breiten lieferbar.

Bei Fragen steht Ihnen unsere Anwendungstechnik gerne telefonisch zur Verfügung.

**PRODUCT DESCRIPTION:**

The ideal protection for carpeted flooring during all building- and renovation works, up to the final acceptance of construction work.

Easy to unroll since adhesive film is on the outside of the roll.

The adjusted adhesive strength enables a good adhesion (no slipping) and a quick removing of the protection foil from the carpet.

**teboPROTECT UV** enables an effective working with optimal protection and most possible safety.

**PREPARATION:**

Carpets to be protected have to be dry, free of dust, oil, separating agents and other contaminations (e.g. solvent and cleaning supplies) since these may extensively affect the adhesive property and could cause problems while applying or removing.

**ATTENTION:**

Subsurface (e.g. primed putty, concrete etc.), carpet and adhesive have to be completely desiccated, before applying **teboPROTECT UV**. The time of desiccation depends on subsurface, adhesive and backing configuration of the carpet (see manufacturer's instructions). Complete desiccation, depending on climatic terms, can last several days or weeks. Application on a not totally desiccated subsurface (e.g. primed putty or adhesive) can cause discoloration or leave residues of the adhesive film from the protection foil.

Processing temperature must be between 10 °C and 30 °C (subsurface and **teboPROTECT UV**). The best results are achieved at a room temperature between 20 °C and 25 °C.

At lower temperatures the adhesive strength and the flexibility of the foil can decrease.

**teboPROTECT UV** should be acclimatised for 24 hours in a heated room before using to achieve the best application results.

In any case the suitability of the subsurface has to be verified locally by the user. Due to the wide variety of subfloors, materials and application temperatures, users are advised to confirm suitability of these products by their own tests.

**PROCESSING / HANDLING:**

Easily unroll **teboPROTECT UV** and thus cover the carpet completely. The carpet may be protected with **teboPROTECT UV** for a time period of maximal 4 weeks.

**SHELF LIFE:**

6 months by appropriate storage in the unopened original carton.

**PACKAGING:**

Item-No.	Width x Length	Weight/Ro.	Ro./Cart.	Cart./Pal.
211010	1000 mm x 100 m	approx. 10 kg	1	54
215010	1000 mm x 50 m	approx. 3,42 kg	8	80
215060	600 mm x 50 m	approx. 1,75 kg	12	96


Custom sizes available.

For any inquiries, please do not hesitate to contact our technical department.

**EASY-Roller** zum schnellen Anbringen von **teboSCHUTZ UV** und Schutzfolie**Ideal für große Flächen!**

Passend für D-TACK teboSchutz UV und Schutzfolie bis 1000 mm Breite  
Art.-Nr. 990010

Mehr auf [WWW.D-TACK.DE/RAUM](http://WWW.D-TACK.DE/RAUM)

**Eigenschaften:**

Effizientes Auftragen, Schwach klebend, Kein Verrutschen, Extra stabile Folie, Hohe UV-Beständigkeit, Schnelle Wiederaufnahme

**Geeignete Untergründe\*:**

Synthetische Beläge in Form von: Nadelvlies, Kugelgarn, Kurzflorige Textilbeläge, Kräuselvelours, Schlingenware, Velours

**Nicht geeignete Untergründe\*:**

Glatte Oberflächen, Flotex, Rasenteppiche, Designbeläge, Hartbeläge jeglicher Art (Holz, Stein, PVC/CV, Gummi, etc.), Naturbeläge (Sisal, Jute, etc.)

\*Diese Aufzählung ist ohne Anspruch auf Vollständigkeit

**Attributes:**

Quick removing, Low tack, Tear proof, No slipping

**Suitable undergrounds\*:**

Synthetic coverings in terms of: Needle felt/fleece, Ball yarn, Short textile coverings, Loop-pile carpet, Velours

**Not suitable undergrounds\*:**

Even surfaces, Flotex, Carpets of grass, Designer coverings, All types of hard coverings (Wood, Stone, PVC/CV, Rubber etc.), Natural Flooring (Sisal, Jute, etc.)

\*This list is not exhaustive