


Technische Daten	Eigenschaften	Norm	Maßeinheit	EXPONA SIMPLAY Selbstliegende Sauberlaufplanken
EXPONA SIMPLAY Selbstliegende Sauberlaufplanken  James Halstead plc Hollinhurst Road Radcliffe, Manchester, M26 1JN, United Kingdom CRPMT-DoP EN 14041 1611 For use as floor covering in buildings. www.objectflor.de  Durch technische Weiterentwicklung bedingte Änderungen vorbehalten.	Belagsart	EN 1307		textiler Bodenbelag
	Strapazierwert	EN 1307		32
	Komfortwert	EN 1307		LC4
	Flächengewicht	ISO 8543	g/m²	4280 +/- 10%
	Gesamtdicke	ISO 1765	mm	9,0 +/- 10%
	Lieferform Planken	EN 1307	mm	10 @ 177,8 x 1219,2 = 2,17 m²
	Dimensionsstabilität	EN 986	%	≤ 0,2
	Herstellungsmethode	EN 1307 ISO 2424		getuftet
	Oberflächengestaltung	EN 1307		meliert
	Polmaterial	EN 1307		100% Polyamid PA6
	Polgewicht	ISO 8543	g/m²	1200
	Polhöhe	EN 1307	mm	6,2
	Rückenausrüstung	EN 1307		Bitumenschwerbeschichtung
	Noppenanzahl	ISO 1763	m²	132.000
	Treppeneignung	EN 1307		ja (mit Kantenprofil)
	Farbbeständigkeit gegenüber künstlichem Licht	EN ISO 105-B02	Stufe	≥ 5
	Farbechtheit gegen Reibung	EN ISO 105 X12		≥ 4
	Farbechtheit gegen Wasser	EN ISO 105 E01		≥ 4
	Brandverhalten	EN 13501-1		Bfl-s1
	Rutschhemmung	EN 13893		DS
	Trittschallabsorption	ISO 717-2	aW dB	ca. 25
	Wärmedurchlasswiderstand	ISO 8302	m²k/w	ca. 0,109
	Elektrostatisches Verhalten beim Begehen	ISO 6356	kV	< 2
	Ableitwiderstand	ISO 10965	Ohm	< 10⁹
	Fußbodenheizung	EN 1264-2		geeignet, max. 27 °C